

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

AM 50

TRASS hitrosušeača
izravnalna malta

- z dodanim trass cementom
- zelo hitro strjevanje (1-6 ur)
- do 50 mm v enem sloju
- za zunanjo in notranjo uporabo



MUREXIN. To drži.

2 blagovni znamki na enem mestu.

KEMA

MUREXIN

MUREXIN

www.murexin.com

AM 50 TRASS hitrosušeača izravnalna malta

- z dodanim trass cementom
- zelo hitro strjevanje (1-6 ur)
- do 50 mm v enem sloju
- za notranjo in zunanjo uporabo



► Lastnosti izdelka

Izravnalna malta z vsebnostjo trass cementa, visoke kakovosti, odporna na vodo in zmrzal, ki se zelo hitro strjuje in je hidravlično vezna. Zaradi posebnih dodatkov se malta breznapetostno strdi do 50 mm in se preprosto obdeluje.

► Uporaba

V notranjih prostorih in na prostem za izravnavo neravnih stenskih in talnih površin pred polaganjem ploščic v bivalnih prostorih, prhah, na balkonih, terasah, v garažah, plavalnih bazenih, v mokrih obrtnih prostorih in na fasadah.

► Tehnični podatki

PORABA:	ca. 1,6 kg/m ² na mm debeline sloja
RAZMERJE MEŠANJA Z VODO:	ca. 0,16 l/kg (= 4 l/25 kg)
ČAS ZA OBDELAVO:	ca. 30 min.
NADALJEVANJE DEL:	po ca. 1 – 6 urah (glede na debelino sloja), največja debelina sloja 50 mm

TLAČNA TRDNOST:	1 dan: 4,1 N/mm ² , 7 dni: 9,7 N/mm ² , 28 dni: 13,5 N/mm ²
------------------------	--

PAKIRANJE: 25 kg papirnata vreča

► Obdelava

PRIPOROČENO ORODJE: Počasi delujoči, električni mešalnik, primerna mešalna posoda, zidarska žlica, gladilka, lopatka, letev

PODLAGA: Podlaga mora biti suha, brez zmrzali, trdna, nosilna, stabilne oblike in brez prahu, umazanije, olja, masti, ločevalnih sredstev in ohlapnih delov ter ustrezati trenutno veljavnim standardom. Na vseh običajnih gradbenih, mineralnih podlagah npr. beton, apneno cementna malta, cementni tlaki in plinobeton. Ni primerna za les, umetno maso, kovino, vodoodbojne podlage in mavčni gradbeni material.

MEŠANJE: V čisti mešalni posodi z počasi delujočim mešalnikom zmešajte homogeno in brez grud (čas mešanja pribl. 4 minute).

RAZMERJE MEŠANJA: pribl. 4 litre vode (ustreza pribl. 0,16 l/kg) na 25 kg izravnalne malte MUREXIN Trass schnell **AM 50**

VEZNI SLOJ:

Vpojne podlage: MUREXIN Tiefengrund **LF 1**
Nevpojne podlage: MUREXIN Supergrund **D4 Rapid**

PRIPRAVA: pred nanosom malte nanesite stični sloj na grundirano površino. Pri uporabi na večji površini izdelajte ustrezne dilatacijske fuge.

NADALJNJA OBDELAVA: z ustreznimi ukrepi preprečite prehitro sušenje sveže malte. Orodje po uporabi očistite z vodo.

► Nasvet

Najprej preverite podlago!

Samo popolno pripravljena podlaga zagotavlja optimalne rezultate. Načeloma mora biti podlaga ravna, suha, brez olja in prahu in biti dovolj nosilna. Za predobdelavo podlage priporočamo posebej usklajene izdelke Murexin. Tudi v najneugodnejših okoliščinah zagotavljajo optimalni rezultat!

Pogoste podlage:

- omet
- mavčne plošče
- beton
- stare talne obloge
- tlaki
- plinobeton