

# IZJAVA PROIZVAJALCA

## EP Fill 1000

Stran 1 of 1

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

**Ime izdelka:**

EP Fill 1000, epoksidna smola za injektiranje.

**Področje uporabe:**

Uporablja se za zapolnjevanje in povezovanje raznih vrst razpok in elementov v gradbeništvu. Možna izvedba s nizkotlačno pištolo na vertikalnih površinah, kot tudi površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih podlag na horizontalnih površinah. Za notranje in zunanje površine.

Priporočena uporaba na cementnih podlagah z zaključenim delovanjem in tam, kjer ne pričakujemo omejene deformacije.

**Sestava:**

Modificirana epoksidna smola in modificiran trdilec.

**Fizikalne in kemijske lastnosti:**

• Videz	Brezbarvna ali rumenkasta tekočina
• Kemijska sestava	Epoksidna smola z modificiranim aminskim trdilcem
• Gostota A komponente	1,12 g/ml (pri 23°C)
• Gostota B komponente	0,99 g/ml (pri 23°C)
• Gostota A+B pri 25°C	1,08 g/ml (pri 23°C)
• Viskoznost A komponente	1000 mPa.s
• Viskoznost B komponente	20 mPa.s
• Viskoznost A+B pri 10°C	870 mPa.s
• Viskoznost A+B pri 20°C	320 mPas
• Viskoznost A+B pri 30°C	140 mPa.s
• Sprijemna trdnost na beton (7 dni, +23°C)	> 10 MPa
• Shore D po 24 urah	59
• Shore D po 48 urah	71
• Shore D po 3 dneh	72
• Shore D po 7 dneh	76
• Čas želiranja (100 g pri +25 °C)	90 min
• Čas vgradnje (1 kg pri +25 °C)	40 min

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 25.04.2023



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si