

IZJAVA PROIZVAJALCA

Page 1 of 1

INJECT EP BS 3 - epoksidna injektirna masa za zid

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

INJECT EP BS 3 - epoksidna injektirna masa za zid

Področje uporabe:

za površinsko injektiranje kamnitih in opečnih zidov za izboljšanje tlačne trdnosti in povečanje nosilnosti. Nizka viskoznost omogoča globoko prodiranje v strukture zidakov in vodi do močnega prileganja in trdega utrjevanja konstrukcije.

Sestava:

2-komponentna epoksidna smola z nizko viskoznostjo.

Lastnosti:

Kemična osnova:

2-komponentna epoksidna smola

Gostota:

Komponenta A: ~ 1,11 kg/Liter

Komponenta B: ~ 1,04 kg/Liter

A + B: ~ 1,1 kg/Liter

Viskoznost:

Mešanica: ~ 370 mPa*s

Poraba:

poraba je odvisna od poškodovanega zidu

Mešalno razmerje:

A : B = 2 : 1

Čas vgradnje sveže mešanice:

Začetna temperatura materiala +10 °C: ~ 70 minut

Začetna temperatura materiala:

+23 °C: ~ 30 minut

Začetna temperatura materiala:

+30 °C: ~ 20 minut

Povsem obremenljiv:

po 7 dneh

Temperatura obdelave objekta in

Materiala:

min. +5 °C / maks. +30 °

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Puconci 23.02. 2026

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si