

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

Kemapox Fill 1000

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

Kemapox Fill 1000, epoksidna smola za injektiranje.

Področje uporabe:

Uporablja se za zapolnjevanje in povezovanje raznih vrst razpok in elementov v gradbeništvu. Možna izvedba s nizkotlačno pištolo na vertikalnih površinah, kot tudi površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih podlag na horizontalnih površinah. Za notranje in zunanje površine. Priporočena uporaba na cementnih podlagah z zaključenim delovanjem in tam, kjer ne pričakujemo omejene deformacije.

Sestava:

Modificirana epoksidna smola in modificiran trdilec.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Videz Brezbarvna ali rumenkasta tekočina
- Kemijska sestava Epoksidna smola z modificiranim aminskim trdilec
- Gostota A komponente 1,12 g/ml (pri 23°C)
- Gostota B komponente 0,99 g/ml (pri 23°C)
- Gostota A+B pri 25°C 1,08 g/ml (pri 23°C)
- Viskoznost A komponente 1000 mPa.s
- Viskoznost B komponente 20 mPa.s
- Viskoznost A+B pri 10°C 870 mPa.s
- Viskoznost A+B pri 20°C 320 mPa.s
- Viskoznost A+B pri 30°C 140 mPa.s
- Sprijemna trdnost na beton (7 dni, +23°C) > 10 MPa
- Shore D po 24 urah 59
- Shore D po 48 urah 71
- Shore D po 3 dneh 72
- Shore D po 7 dneh 76
- Čas želiranja (100 g pri +25 °C) 90 min
- Čas vgradnje (1 kg pri +25 °C) 40 min

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



Puconci, 05.10. 2020



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si