

IZJAVA PROIZVAJALCA

Page 1 of 1

MurePrime EP 170, epoksi parna zapora

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

MurePrime EP 170, epoksi parna zapora

Področje uporabe:

Za izdelavo predpremaza in parne zapore za cementne podlage, kot sta estrihi in beton. Uporabna kot predpremaz in utrjevalec podlage za zunanje, notranje in vse vpojne ter nevpojne podlage. Deluje kot parna zapora za do 6 % vlage v podlagi, pred vgrajevanjem vseh vrst talnih oblog. Pri uporabi proizvoda kot parne zapore pri povišani vlagi na estrihu s talnim gretjem je potreben posvet. Za izdelavo epoksidne malte dodamo kremenov pesek granulacije 0,063–3,5 mm.

Sestava:

2-komponentna epoksidna smola.

Lastnosti:

Kemična osnova:	2-komponentna epoksidna smola
Gostota:	Komp. A ca. 1,15 g/cm ³ , Komp. B ca. 1,0 g/cm ³
Viskoznost:	Komp. A ca. 500 - 700 mPa*s, Komp. B ca. 60 mPa*s
Poraba:	200 – 600 g/m ² , odvisno od uporabe kot parna zapora: 450 g/m ² kot epoksidna malta: ca. 0,3 kg/m ² /mm debeline nanosa
Mešalno razmerje:	A : B = 2 : 1
Čas uporabe sveže mešanice:	ca. 40 min.
Začetna temperatura materiala:	+23 °C: ~ 30 minut
Temperatura obdelave	min. +15 °C / maks. +25 °C

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Puconci 11.09. 2026

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



MUREXIN

Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si