

# IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

## NT 100 Aqua Nanolak

**Proizvod:**  
NT 100, Aqua nanolak.

**Lastnosti:**  
Dvokomponenten, okolju prijazen lak za parket in tlake iz umetnih smol. Temelji na najnovejši nanotehnologiji. Visoke vrednosti kemijske odpornosti. Še posebej enostavno čiščenje. Izjemno visoka odpornost na obrabo. V sijajni in pol-mat izvedbi. Aqua Nanolack NT 100 je fleksibilen kot zaščitni premaz ali lesena obloga pod njim, ter tvori površino z izjemno visoko odpornostjo na praske in obrabo, prav tako pa je visoko kemijsko odporen. Ker je struktura tal po izvedenem premazu zelo zaprta se izjemno lahko čisti.

**Področje uporabe:**  
Uporablja se v notranjih prostorih, za lakiranje močno poškodovanih tlakov iz umetnih smol, za lakiranje lesenih tal in parketa v šolah, pisarnah, muzejih, telovadnicah in razstavnih dvoranah. Po ÖNORM C 2354 se uvršča v najvišji razred odpornosti na obrabo C, poleg tega pa je tudi certificiran v skladu z DIN V 18032 (protidrnost).

### Tehnični podatki:

- Stopnja sijaja: svilnato-mat 25 (Merilni kot 60°), sijajni 85 (Merilni kot 60°)
- Sijaj v Glosih: sijaj ~ 85; pol mat ~ 25
- Poraba: pri 2-kratnem nanosu laka zadostuje 11 l za ca. 42 m<sup>2</sup>
- Debelina nanosa: 2 x valjček vsakič ca. 130 ml/m<sup>2</sup> = 95 µ; 3 x valjček ca. 130 ml/m<sup>2</sup> = 140 µ
- Odprti čas: po ca. 4 - 5 ur
- Čas obdelave: ca. 3 - 4 ure
- Polno obremenljiv: po ca. 8 - 10 dneh
- Temperatura zraka, podlage ob vgradnji in temperatura pri strjevanju: min. +15°C
- Razred odpornosti na obrabo po ÖNORM C 2354: C
- Protidrnost po DIN 18032-2: ~ 0,53 (pri negi z Murexin AP 20, popolna nega za parket)

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 28.03.2024



**MUREXIN**

Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si