

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

X-Bond MS-K 88 Specialno lepilo

Proizvod:

X-Bond MS-K88, specialno lepilo

Lastnosti:

Visokokakovostno enokomponentno trajno elastično univerzalno lepilo, brez vsebnosti vode in topil, izdelano na osnovi MS tehnologije.

Področje uporabe:

Primerno za vse vrste parketa z utorom in perom. Univerzalno uporabno izredno močno lepilo za notranjo in zunanjo uporabo na vpojnih in nevpojnih podlagah. Primerno za lepljenje parketa, keramičnih ploščic in kamna na različne podlage. Kot lepilo in hidroizolacija v enem (pri nanosu s posebno nazobčanostjo). Uporabno za lepljenje parketa na cementne estrihe z največ 4 CM % vsebnostjo vlage in kot lepilo za izolacijske materiale (stiropor, steklena volna, ...) ter za kombinirano lepljenje kovine, betona, kamna, stekla ipd., na različne podlage (priporočeno testno polje). Ni primerno za lepljenje na bitumenske podlage (npr.: liti asfalt) in polipropilen.

Tehnični podatki:

- Strjevanje: 3 mm / 24 h (20°C / 50% rel. zrač.vlaž.)
- Čas polaganja: ca. 30 - 35 min.
- Končna trdnost: po ca. 48 h
- Poraba: poraba je odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti gladilke: B3, B5, PK/B11 in B15: ca. 0,7 - 1,2 kg/m² B17: ca. 1,8 kg/m² kot hidroizolacija s posebno nazobčanostjo: ca. 2,4 kg/m²
- Čas: tvorjenja površine po ca. 45 - 50 min.
- Trdota po Shoru A: ca. 47 (po 28 dneh) Čas uporabe po odprtju ca. 30 - 40 min.
- Temperaturna obstojnost: ca. -40°C do +100°C v strjenem stanju
- Specifična teža: 1,4 g/cm³
- Natezna adhezijska trdnost - po odprtem času 30 min.: 1,9 N/mm²
- Natezna adhezijska trdnost – toplota: 2,2 N/mm²

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 15.06.2022



MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si