

XF 4

aerant za malte in beton

- > ne vsebuje kloridov
- > ustvarja zračne pore
- > izboljšuje oprijem



Opis izdelka

Brezkloridni aerant za malte in beton za izboljšanje obdelovalnosti malt in proizvodnjo zmrzlinosko odpornih betonov in betonov odpornih proti solem za zimsko posipavanje. Poveča oprijem na podlago in zmanjša tveganje za razpoke, ki nastanejo zaradi učinkov ciklov zmrzovanja/tajanja. Za zunanjo in notranjo uporabo, za vnos zračnih por ter za povečanje odpornosti na zmrzal in sredstva za odmrzovanje. Primerno za uporabo v mineralnih estrihih, transportu betona in betonskih prefabrikatih.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
5 KG / PL. ROČKA	-	96
1 KG / PLAST.	6	378

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Vgradnja:

XF 4 je potrebno predhodno razredčiti v pravilnem razmerju z mešalno vodo. Lahko pa se XF 4 doda tudi direktno v gradbeni mešalec.

Prevelika dozacija vodi do počasnega strjevanje in zmanjša končno trdnost.

Nega po vgradnji:

Sprejeti je potrebno običajne zaščitne ukrepe.

Tehnični podatki

Gostota	ca. 1,04 g/cm ³
Viskoznost	11 sec (DIN 4)
Poraba	0,05–0,3 % na težo cementa
Temperatura pri vgradnji	nad +5°C
Temperatura svežega betona	+5°C do +30°C
Dozacija za beton	ca. 0,05 - 0,3 % na težo cementa
Dozacija za malto	ca. 0,2 - 0,3 % na težo cementa

Podlaga

Primerne podlage:

Podlaga mora biti nosilna in brez ločilnih ali tujih snovi ter korozivnih medijev, kot so kloridi, ter je pred vgradnjo betona vsaj 12 ur predhodno navlažena do kapilarne nasičenosti. Natezna trdnost najmanj 1,5 N/mm². Tlačna trdnost najmanj 25 N/mm².

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.