MurePrime LF 1
globinski prednamaz



> EC 1 PLUS – zelo nizkih emisij
> modro obarvan
> ne vsebuje topil
> z globinskim učinkom
> pripravljen za uporabo

Opis izdelka

Visokokakovostna, fino dispergirana disperzija na osnovi sintetičnih smol z zelo dobro sposobnostjo prodiranja v podlago in izrazitim globinskim učinkovanjem. Za lažji nadzor nanosa je obarvana modro. V skladu s TRGS 610 ne vsebuje topil.
Uporablja se kot vezni most za lepila za keramične ploščice, samorazlivne in druge izravnalne mase ter povezane hidroizolacijske sisteme na vpojnih podlagah. Primerna za notranjo uporabo in zaščitene zunanje površine, za grundiranje močno vpojnih cementnih, anhidritnih in mavčnih estrihov pred izravnavanjem, polaganjem talnih oblog ali lepljenjem parketa z lepili MUREXIN na osnovi SMP, PU in sintetičnih smol.
Se ne redči z vodo!

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / PL. ROČKA	-	24 PL. ROČKA
10 KG / PL. ROČKA	-	42 PL. ROČKA
5 KG / PL. ROČKA	-	96 PL. ROČKA
1 KG / PLAST.	6	288 PLAST.

Skladiščenje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:
Pleskarska ščetka, penasti lakirni valjček, kratkodlaki velur valjček, gumijasti brisalec.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Vgradnja:
Z valjčkom ali z brisalcem predpremaz nerazredčen nanesemo na površino, pri čemer se izognemo nastanku lužic. Po uporabi orodje očistimo z vodo.

Tehnični podatki

Barva	modra
Poraba	ca. 150 g/m²
Pripravljen za polaganje	ca. 15 min. pri na vlago neobčutljivih površinah in ca. 6 - 8 h pri površinah, ki so občutljive na vlago
Temperatura obdelave	> +5°C

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):
EC 1 Plus

Podlaga

Primerne podlage:
beton
cementni estrih
anhidritni estrih
mavčni omet
apnenocementni omet
opečni zid
mavčno kartonske plošče, mavčne plošče
gladek beton (vpojen)
porobeton

Ni primerno za uporabo na: Plastiki, lesenih podlagah, kovini, premazih ipd..
Slabo sprijete ali nestabilne površinske sloje, kot so površinski sloji estriha z zmanjšano trdnostjo, sintrane plasti ter ostanki starih lepil in talnih oblog, je treba mehansko odstraniti z brušenjem, rezkanjem ali peskanjem z jeklenimi kroglicami.

Priprava podlage pred polaganjem keramičnih ploščic:
Podlago je treba posesati, obrusiti ali pomesti.
Priprava podlage pred polaganjem talnih oblog:
Cementne in kalcijevosulfatne estrihe je treba obrusiti in temeljito posesati.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob,

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:
Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Sistemi na vodni osnovi imajo po redčenju omejen rok uporabe; zato priporočamo čim hitrejšo porabo.
- Vedno pustite, da se temeljni premazi dobro osušijo / strdijo.
- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte uživanju hrane, pitju in kajenju.
- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.
- Med obdelavo izdelka se izogibajte uživanju, pitju in kajenju.
- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.
- V primeru stika z očmi ali kožo takoj izperite z vodo.
- Odstranite prazne posode za recikliranje.
- Materialne ostanke je mogoče odstraniti in odvreči med gospodinjske odpadke.
- Izdelek vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on in 1,2-benzisothiazol- (2H) -on.
- Informacije za osebe z alergijo na telefonsko številko: 0043 2622 27401161.

Napotki za okolico:
- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:
- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si