

HydroStop 1 KS

tekoča folija

- > pripravljena za uporabo
- > nanos z valjčkom in gladilko
- > skladna z zahtevami EN 14891
- > zelo nizkih emisij - EC1-PLUS



Opis izdelka

Enokomponentna, za vodo neprepustna, trajnoelastična, brezšivna in brezstična kontaktna hidroizolacija brez topil.

Samo za notranjo uporabo, za brezšivno tesnjenje stenskih in talnih površin mokrih prostorov (na primer tušev, kopalnic, savn itd.) pred vodo brez pritiska neposredno pod keramičnimi oblogami. Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W4 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I, W1-I, W2-I (stena), kot tudi s preskusnimi načeli za izdajo spričevala splošnega inšpekcijskega pregleda stavbe.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / PL. VEDRO	-	24 PL. VEDRO
14 KG / PL. VEDRO	-	36 PL. VEDRO
7 KG / PL. VEDRO	-	85 PL. VEDRO

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Valjček iz PU pene ali naravnega krzna, jeklena gladilka.

Vgradnja:

Za uporabo pripravljeno maso z ustreznim orodjem v dveh drug od drugega neodvisnih delovnih korakih nanesemo na celotno površino brez prekinitev in v enakomerni debelini sloja. Preden nanesemo drugi premaz, se mora prvi ustrezno posušiti. Na stikih stene in tal vgradimo Murexin tesnilni trak (vključno s sistemskimi komponentami). Na prebojih za cevi in vodnih odtokih,

Polaganje keramičnih oblog

priporočamo vgradnjo Murexin tesnilnih manšet.

Po uporabi orodje očistimo z vodo.

Tehnični podatki

Vrednost μ	ca. 2500
Barva	rumena, modra
Poraba	ca. 1,5 kg/m ² za mm debeline sloja (ca. 0,8 kg/m ² za 0,5 mm debeline sloja)
Debelina suhega sloja	najmanj 0,5 mm (v 2 slojih), maks. 2,0 mm (v 2 slojih)
Čas izhlapevanja	ca. 10 min za 1 sloj
Pripravljen za polaganje	po ca. 3 h
Delovni koraki	potreben je najmanj 2-kratni nanos

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):

ÖNORM B 3407

DIN 18534

EN 14891

GEV-Emicode

Podlaga

Primerne podlage:

beton

cementni estrih

anhidritni estrih

liti asfalt

mavčni omet

apnenocementni omet

opečni zid

mavčno kartonske plošče, mavčne plošče

gladek beton

porobeton

vezane plošče

Ni primerno za tesnjenje pred vodo pod pritiskom, na primer v plavalnih bazenih in za zunanjo uporabo (terase, balkon).

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopazjenje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi

in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Zmešanega materiala, ki se že začinja strjevati, ni dovoljeno dodatno razredčiti ali mu dodajati sveži material!

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!
- Pred uporabo tesnilne mase, je treba nepravilnosti in neravne površine predhodno izravnati v posebnem postopku.

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Pri estrih za talno gretje je treba izvesti standardni postopek segrevanja pred polaganjem.
- Med obdelavo in strjevanjem ni dovoljeno vklopiti talnega gretja.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.