


FE 85 emulzija za fugirne mase



- > dodatek za izboljšanje fugirne malte
- > odporen proti kemikalijam
- > poveča fleksibilnost
- > vodoodbojen



Opis izdelka

Polimerna disperzija za povečanje elastičnosti, vodoodbojnosti in kemijske obstojnosti Murexin fugirnih malt pri nevpojnih ali zelo nizko vpojnih oblogah (na primer granitogres). Za notranjo in zunanjo uporabo, kot dodatek za fugirne malte Murexin pri povečanih statičnih, toplotnih ali kemijskih obremenitvah, za zmanjšanje ali absorbiranje napetosti, na primer pri polaganju na talno ogrevanje, terase, balkone, fasade itd., kot tudi pri uporabi v plavalnih bazenih, termalnih kopelih, morski vodi in solnih kopelih, javnih kuhinjah, avtopralnicah, kot tudi na površinah industrijskih in poslovnih prostorov.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 KG / PL. ROČKA	-	42 PL. ROČKA
2.5 KG / PL. ROČKA	-	144 PL. ROČKA

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Prilagodimo vsakokratni fugirni malti oziroma oblogam.

Mešanje:

Pred uporabo dobro pretresemo. Vodo za pripravo fugirne malte v celoti nadomestimo z disperzijo za fugirno malto. V čisti mešalni posodi z nizkostonjskim električnim mešalom maso mešamo dokler ni popolnoma homogena (mešalni čas je približno 3 minute).

Polaganje keramičnih oblog

Vgradnja:

Glej zadevno fugirno malto!

Nega:

Kemijska obremenitev v kombinaciji z intenzivnimi barvami lahko povzroči spremembo barve fugirne malte.

Tehnični podatki

Poraba	odvisno od vode za pripravo ustrezne fugirne malte
Širina fug	odvisno od ustrezne fugirne malte
Čas uporabe	odvisno od ustrezne fugirne malte
Pohodnost	odvisno od uporabljene fugirne malte
Povsem obremenljiv	odvisno od uporabljene fugirne malte

Podlaga

Primerne podlage:

Primerne podlage:

beton

cementni estrih

anhidritni estrih

liti asfalt

mavčni omet

apnenocementni omet

opečni zid

mavčno kartonske plošče, mavčne plošče

gladek beton

porobeton

vezane plošče

Glej zadevno fugirno malto.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Za popoln sistem

Opis

Primerno za Murexin cementne fugirne mase.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Na oblikovanje barvnega tona pomembno vplivajo okoliški pogoji.
- Mešanega materiala, ki se že strjuje, ne smemo nadalje redčiti ali mešati s svežim materialom!
- Cementna malta ni ali je le delno odporna na kisline.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!
- Različni (okoljski) pogoji in vpojnost (vpojna keramika, nizko vpojna, nevpojna (granitogres)) lahko povzročijo drugačno barvo fugirne mase.
- Fuge morajo biti očiščene fugirne mase / nečistoč. Po potrebi postrgajte!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Med obdelavo in utrjevanjem se talno gretje ne sme vklopiti.
- Pri poroznih in hrapavih površinah vgradnega materiala priporočamo, da se predhodno preveri zmožnost pranja fugirne malte na manjši površini!
- Pri temnih barvah fugirne malte lahko izprani pigmenti povzročijo povečan napor čiščenja končnih površin.
- Vlaga lahko spodbuja plesen in organsko rast.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.