LF 14
globinski premaz



> odličen sprijemni efekt
> visoka izdatnost
> redči se z vodo

0%

Opis izdelka

Koncentrirani globinski premaza brez topil, ki se redči z vodo na osnovi visokokakovostnega akrila. Dober učinek grundiranja, visoke izdatnosti. Za utrjevanje peščenih in visoko vpojnih podlag ali za ustvarjanje enakomerno vpojne podlage, kot tudi za povečevanje oprijema naslednjih nanosov barve v notranjih in zunanjih prostorih. Obvezno redčenje z vodo v razmerju 1:1 do 1:4, odvisno od vpojnosti površine.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 L / PL. ROČKA	-	42 PL. ROČKA
2.5 L / PL. ROČKA	-	144 PL. ROČKA

Skladiščenje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:
Čopič, valjček ali "aidless" naprava. Po uporabi je orodje takoj potrebno očistiti s čisto vodo.

Mešanje:
V razmerju 1:1 do maksimalno 1:4 z čisto vodo.

Vgradnja:
Nanaša se s čopičem, valjčkom ali strojno z "airless" napravo.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Za izvedbo veznega sloja je potrebno razredčiti 1 del MUREXIN globinski premaz LF 14 z največ 4 deli vode. Da bi dosegli boljšo penetracijo v globino, je treba globinski premaz nanesti s čopičem. Po potrebi se lahko podlago grundira še enkrat. Pri vgradnji z "airless" napravo priporočamo, da nabrizgani premaz vtrete v podlago s čopičem.
Prekrivni premaz je mogoče nanesti z vsemi disperzijskimi in lateksnimi barvami brez dodatne predhodne obdelave podlage.

Tehnični podatki

Gostota	1,03 g/cm³
Barva	brezbarven
Poraba	na premaz: ca. 150–200 ml/m²
Redčenje	odvisno od vpojnosti podlage; do 1:4 v korist vode
Čas sušenja	po ca. 6 h je primeren za naknadno barvanje
Temperatura obdelave	+5°C do +30°C

Podlaga

Primerne podlage:
Apnenocementni in cementni ometi P Ic; P II; P III
Apnenocementni in cementni ometi P II & P III
Mavčni in gotovo pripravljeni ometi P IV u. PV
Mavčne plošče in mavčno kartonske plošče
Beton, porobeton
Vidna opečna stena
Nosilni stari premazi

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Za popoln sistem

Sistemski izdelki:
DesignCoat SK 500

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:
Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Sistemi na vodni osnovi imajo po redčenju omejen rok uporabe; zato priporočamo čim hitrejšo porabo.
- Vedno pustite, da se temeljni premazi dobro osušijo / strdijo.

Napotki za okolico:
- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:
- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Produktno specifične informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Osebna zaščitna sredstva:
Splošni zaščitni in higienski ukrepi:
- Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
- Umazana, prepojena oblačila takoj slecite.
- Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Zaščita dihal: /
Zaščita za roke: Zaščitne rokavice.
Material za rokavice:
- Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

Čas prepuščanja materiala rokavic:
- Natančen čas prepuščanja je potrebno pridobiti od proizvajalca rokavic in ga je potrebno upoštevati.

Zaščita oči: Priporočamo uporabo zaščitnih očal.
Zaščita telesa: Zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si