

S 70 strojni kit

- > že pripravljen za uporabo
- > za učinkovito obdelavo
- > visoka belina



Opis izdelka

Tekoči, pastozen kit standardne kakovosti, pripravljen za uporabo. Primeren za strojni nanos na stenske in stropne površine v notranjih prostorih, za običajne izravnave fug in površinske izravnave neravnih površin do 2 mm debeline v enem sloju. Uporaba kakovostne kombinacije polnil omogoča visoko belino in maksimalno zapolnitev fug. Debelina nanosa: ca. 2 mm v enem delovnem koraku.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / PL. VEDRO	-	24 PL. VEDRO
25 KG / PL. VREČA	-	40 PL. VREČA

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Počasi tekoče električno mešalo, primerna posoda za mešanje, gladilka, lopatica, "airless" naprava s šobo 0,031"-0,043" (odvisno od same naprave). Takoj po uporabi, orodje očistiti s čisto vodo.

Vgradnja:

Kit nanesti po postopku špricanja s primernim strojem za moker transport materiala (s šobo 0,031"-0,043") in zgladiti z jekleno gladilko ter pustiti, da se strdi. Glede na podlago in željeno debelino sloja sta potrebna 1-2 nanosa. Na en nanos je mogoče nanesti največ 2 mm. Po sušenju približno 24 ur je površino enostavno brusiti ali nanesti ponovni sloj.

Tehnični podatki

Zrnavost	maks. 0,2 mm
pH vrednost	8 - 8,5
Barva	bela
Poraba	ca. 1,75 kg/m ² pri površinskem glajenju (do 1 mm debeline nanosa) ca. 0,5–1 kg/m ² pri strukturnem nanosu
Debelina nanosa	maks.: ca. 2 mm v enem delovnem koraku
Čas sušenja	ca. 24 h
Plamenišče	nobeno (ni vnetljiv in ne tli)
Nasipna teža	ca. 1,80 kg/l

Podlaga

Primerne podlage:

Apneno cementni in cementni ometi P Ic; P II; P III

Apneno cementni in cementni ometi P II in P III

Mavčni in gotovi ometi P IV in PV

Mavčno kartonske plošče mavčne plošče

Beton, porobeton

Vidna opeka

Nosilni stari premazi

Peščene in močno vpojne podlage je potrebno grundirati z LF 14 ali podobnim.

Podlaga mora biti suha, brez zmrzali, trdna, stabilna, dimenzijsko stabilna in brez prahu, umazanije, olj, masti, ločilnih sredstev in prostih delcev ter v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi tehničnimi smernicami, standardi in "splošno sprejetimi pravili stroke".

Za popoln sistem

Opis:

LF 14 za peščene in vpojne podlage.

Napotki glede izdelka in obdelave

Navodila glede izdelka:

- Pri obdelavi izven idealnega področja temperature in/ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred uporabo, izdelek ustrezno temperirati!
- Za ohranitev lastnosti izdelka se ne sme dodajati tujih materialov!
- Dodajanje vode ali navodila glede redčenja je potrebno strogo upoštevati! - Barvne oziroma obarvane izdelke je potrebno pred uporabo preveriti iz vidika natančnosti barve!
- Enakomernost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije.
- Na tvorbo končne barve bistveno vplivajo okoljski pogoji.
- Praškaste izravnalne mase uporabiti takoj po odprtju originalne embalaže.
- V že strjene mavčne izravnalne mase ne dodajajte vode; Pred vsakim novim mešanjem očistiti posodo za mešanje.

50200, S 70, strojni kit, veljavno od: 22.01.2026, Stran 2

Barve in premazi

- Pore in lunkerje v betonu je potrebno izravnati v enem nanosu, zlasti zato, da bi se preprečil nastanek mehurjev v izravnavi.

Navodila glede okoliških pogojev:

- Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5°C!
- Idealno temperaturno področje za material, tla in zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealno področje vlažnosti znaša od 40% do 60% relativne zračne vlažnosti.
- Povečana zračna vlažnost in/ali nižje temperature zavlečejo, nizka zračna vlažnost in/ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.
- V času oziroma fazah sušenja, reakcije in strjevanja je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje; Izogibati se je potrebno prepihu!
- Zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščititi sosednje gradbene dele in elemente!
- Povečana vlažnost zaradi svežih ometov in estrihov lahko povzroči nabrekanje in luščenje mavčne izravnalne mase.

Namigi:

- Na splošno se priporoča, da se predhodno izvede testno polje ali izvede manjši testni preizkus proizvoda.
- Upoštevati podatke v tehničnih listih MUREXIN izdelkov, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila je treba hraniti neponarejeni originalni izdelek vsakokratne proizvodne serije.

Naši podatki se nanašajo na povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave, brez vpliva na primernost proizvoda, nekoliko spremenijo.

Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete na varnostnem listu.

Nadzor izpostavljenosti:

Osebna zaščitna oprema:

Splošni zaščitni in higienski ukrepi:

- Hranite ločeno od hrane, pijače in krme za živali.
- Onesnažena, namočena oblačila takoj odstranite.
- Umijte si roke pred odmori in na koncu dela.

Zaščita dihal:

- Priporočljiva zaščita dihal pri "Airless" nanosu brez zadostnega prezračevanja.

Zaščita rok: zaščitne rokavice.

Material za rokavice - Nitrilna guma

- Izbira primerne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca.

Čas penetracije materiala rokavic:

- Točen čas preboja mora podati proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

Zaščita oči: Tesno zaprta očala.

Zaščita telesa: zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.