TopLevel MF 4
reparaturna izravnalna masa







> za hitro obnovo in popravila
> se ne krči in ne nabreka
> izjemen oprijem na podlago
> uporaben brez predpremaza

Opis izdelka

Praškasta, z visoko vsebnostjo umetnih smol izboljšana, stabilna, hitro sušeča, nizkonapetostna, hidravlično vezana reparaturna izravnalna masa. Na večino podlag jo je mogoče nanašati tudi brez predhodnega nanosa temeljnega premaza. Omogoča enostavno izravnavo v ravno površino. Samo za notranjo uporabo na talnih in stenskih površinah. Primerna je za popravila različnih podlag ter zapolnjevanje lukenj in neravnin v cementnih in anhidritnih estrihih ter betonskih površinah, pa tudi za izravnavo ivernih plošč. Za delno izravnavanje starih in novih slojev izravnalnih mas. Primerna za površinsko izravnavanje v debelinah sloja od 0 do 10 mm. Primerna za uporabo na talnem ogrevanju in površinah, obremenjenih s koleščki stolov.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
6 KG / PL. VEDRO	-	85 PL. VEDRO

Skladiščenje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:
Nizkostopenjski električni mešalnik, čista mešalna posoda, zidarska lopatica, jeklena gladilka.

Mešanje:
V čisti mešalni posodi z nizkostopenjskim električnim mešalnikom maso mešamo dokler ni popolnoma homogena in brez grudic.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Vgradnja:
Sveže zmešano maso enakomerno, če je mogoče v enem nanosu, razprostremo po predhodno pripravljeni podlagi do želene debeline. Pozor: Zmešamo samo toliko mase, kot jo lahko obdelamo v roku ca. 5 minut!

Tehnični podatki

Kemična osnova	hitrovezni cement
Poraba	1,5 kg/m²/mm debeline nanosa
Voda za pripravo	ca. 1,8 l / 6 kg vedro oz. 0,3 l/kg
Debelina nanosa	maks.: 10 mm
Pripravljen za polaganje	30 - 45 min.
Čas vgradnje sveže mešanice	5 min.
Pohodnost	20 - 30 min.
Upogibna trdnost	F10
Tlačna trdnost	C40
Temperatura obdelave	(optimalno) +15°C do +25°C

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):
EN 13813: CT C40 F10
Odziv na ogenj A1 skladno z EN 13501

Podlaga

Primerne podlage:
Običajne mineralne podlage
Cementni estrihi in betonski tlaki
Suhomontažni estrihi na cementni osnovi

Grundiranje:
Na vpojnih podlagah:
MurePrime LF 1 (nerazredčen), MurePrime DX 9 ali MurePrime D1 (mešanje od 1: 1 do 1: 3 z vodo)
Na nevpojnih podlagah:
MurePrime D4 Rapid ali MurePrime DX 9 (nerazredčen)

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:
- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Zmešanega materiala, ki se že začenja strjevati, ni dovoljeno dodatno razredčiti ali mu dodajati sveži material!

Napotki za okolico:
- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:
- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Pri estrihih za talno gretje je treba izvesti standardni postopek segrevanja pred polaganjem.
- Med obdelavo in strjevanjem ni dovoljeno vklopiti talnega gretja.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si