

D 444 QUATTRO FLOOR

lepilo za talne obloge



- > Hitro razvija lepilno moč
- > Visoke zgodnje in končne trdnosti
- > Univerzalno uporabno
- > Prihrani stroške skladiščenja zaradi vsestranske uporabnosti



Opis izdelka

Zelo nizkoemisijsko, visokokakovostno, izjemno močno, večnamensko lepilo za elastične in tekstilne talne obloge. Primerno za homogene in heterogene PVC obloge v rolah, dekorativni PVC (LVT) v deskah in ploščicah, obloge iz linoleja, obloge iz kavčuka do 4 mm, tekstilne obloge z vsemi običajnimi podlagami, ter lahke obloge iz klobučevine. Primerno za uporabo na površinah z vgrajenim talnim gretjem in odporno na mehanske vplive (obremenitve s pisarniškimi stoli). Zmanjša krčenje, trden lepilni spoj pa zagotavlja dimenzijsko stabilnost talne obloge in spoje odporne na povišane temperature, lepilo pa odlikuje še hitro razvijanje lepilne moči.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
14 KG / PLASTIČNO VEDRO		33

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: ca. 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Oblika zobcev: A2, B1 ali B2.

Vgradnja:

Lepilo s primerno nazobčano gladilko nanesemo v popolnoma prekrivnem sloju. Nazobčanost gladilke je odvisna od vrste in hrbtnosti strani same obloge, paziti pa je potrebno, da bo hrbtna stran obloge zadostno zamrežena z lepilom. Znotraj časovnega okvirja ca. 15 minut je potrebno zaključno oblogo vtisniti in prevaljati. Po ca. 30 - 40 minutah je zaključno oblogo potrebno ponovno prevaljati. V kolikor je potrebno, je stike oz. robe, ki se dvigajo potrebno obtežiti.

Tehnični podatki

Čas izhlapevanja	maks. 20 min.
Kemična osnova	polimerna disperzija, voda, kalcijev karbonat, dodatki
Gostota	1,25
Čas polaganja	0 - 20 min.
Končna trdnost	72 h
Poraba	PVC obloge, dekorativni PVC (LVT), CV, obloge iz kavčuka v rolah in ploščah z obliko zobcev A2: ca. 280 - 330 g/m ² ; Linolej in pluta z obliko zobcev B1, B2: ca. 330 - 370 g/m ² ; Obloge iz klobučevine, tekstilne obloge in preproge z drugo podlago z obliko zobcev B2: ca. 330 - 370 g/m ² .
Temperatura obdelave	+16°C do +22°C

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...)

EC1 Plus

Podlaga

Primerne podlage:

- vpojne, izravnane podlage

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, nosilna, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana in skladna naj bo z veljavnimi tehničnimi nacionalnimi in evropskimi standardi stroke in smernicami za graditev objektov, ter po potrebi obdelana s primernimi predpremazi in izravnalnimi masami. Priporočamo obdelavo podlage s sistemskimi izdelki Murexin. Zaključna obloga, ki se bo polagala mora biti temperirana na ustrezno temperaturo podlage.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.

63056, D 444 QUATTRO FLOOR, lepilo za talne obloge, veljavno od: 08.12.2021, Stran 2

Polaganje talnih oblog

- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.