

X-Bond MS-K 511

lepilo za parket



- > hiter razvoj trdnosti
- > brez vode in topil v skladu s TRGS 610
- > zmanjšuje udarni zvok



Opis izdelka

Visokokvalitetno, togo-elastično, enokomponentno lepilo s hitrim razvojem trdnosti, brez vsebnosti vode in topil (v skladu s TRGS 610), izdelano na osnovi MS tehnologije. Absorbira udarne zvoke, je zelo nizkih emisij (EC1 Plus).

Za lepljenje:

- mozaični parket 16-22mm
- masivnih desk 15-22 mm, razmerje širina-debelina maks.: 10:1 (že obdelane)
- večslojnih desk velikega formata
- 2 in 3 slojnega (plastnega) gotovega parket

*Upoštevati navodila za elastično lepljenje!

Ni primerno za nanos na bitumenske materiale (npr. liti asfalt).

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
16 KG / PL. VEDRO	-	33 PL. VEDRO
1,8 L / ČREVO	6	180 ČREVO
0,6 L / ČREVO	20	800 ČREVO

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Polaganje talnih oblog

Priporočeno orodje:

Nazobčana lopatica B3, B5, PK/B11, B15, B17.

Vgradnja:

Vezni sloj:

Na pravilno pripravljenih podlagah, skladno s standardi - vezni sloj ni potreben. Podlago je potrebno dobro mehansko prebrusiti in posesati. Na podlagah, ki so bile prevlečene z izravnalno maso vezni sloj ni potreben. V primeru da je potreben premaz za utrditev površine (vezavo prahu) priporočamo MurePrime LF 1, MurePrime PU 5 Express, MurePrime EP 170 ali MurePrime MS-X 3. V vseh drugih primerih je treba izbiro premaza prilagoditi vrsti in stanju podlage, na primer pri zelo vpojnih površinah.

Lepilo s primerno nazobčano gladilko nanesemo na celotno površino. Odprti čas, v katerem moramo položiti parket, je približno 50 - 60 minut. Parket položimo v lepilno posteljico z rahlim drsnim gibom in močno pritisnemo, da se celotna zadnja stran parketa omoči z lepilom. Pohodnost po približno 12 urah. Položen parket je mogoče brusiti najhitreje po 48 urah. Ostanke lepila na parketu je mogoče odstraniti v približno 1-2 urah z nežnim drgnjenjem ali čistilnimi robčki R 500. Ko se lepilo strdi, ga je mogoče odstraniti le še mehansko.

**Zlasti pri neobdelanih vrstah parketa brez spojev na pero in utora je posebej potrebno paziti, da se lepila ne potiska navzgor v sam spoj. Vidni ostanki lepila se lahko štejejo za vizualno napako, lepilo v spojih pa prispeva k stanskemu lepljenju (kar povzroči ločevanje parketa), komponente elastičnega lepila pa lahko negativno vplivajo na izdelke za končno obdelavo površin.*

Tehnični podatki

Poraba	ca. 0,8 – 1,2 kg/m ² , odvisno od podlage, vrste parketa in izbire zobcev
Čas polaganja	ca. 50 - 60 min.
Končna trdnost	po ca. 48 h.
Specifična teža	1,6 g/cm ³
Kemijska sestava	veziva, mehčala, dodatki in polnila

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):

EC1 PLUS

Podlaga

Primerne podlage:

Običajne mineralne podlage
Cementni estrihi in betonski tlaki

Polaganje talnih oblog

Kalcij-sulfatni estrihi

Liti asfalt

Lesene podlage

Suhi estrihi

Tla prevlečena s talnimi izravnalnimi masami

Primerni vezni sloj: MurePrime LF 1 ali MurePrime PU 5 Express. Na pravilno pripravljenih, skladno s standardi podlagah vezni sloj ni potreben.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Pomembna opozorila:

Med obdelavo je potrebno zagotoviti stalno prezračevanje prostora. Tudi po položitvi tal priporočamo intenzivno prezračevanje več dni. Med uporabo izdelka se izogibajte uživanju hrane, pijače in kajenju. Izdelka ne smemo izpuščati v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo. Pri delu je treba nositi zaščitne rokavice. Ob stiku z očmi ali kožo je potrebno takoj temeljito izpiranje z vodo. Orodje očistite takoj po uporabi z vodo in milom.

Prazno embalažo oddajte v recikliranje, ostanke posušenega materiala pa lahko odvržete med gospodinske odpadke. Med procesom utrjevanja pride do sproščanja metanola – pri delu zato vedno uporabljajte zaščitne rokavice. Izdelek vsebuje trimetoksi(vinil)silan in 3-aminopropiltrietoksisilan, ki lahko povzročita alergijske reakcije.

Varnostni list je na voljo na zahtevo. Natančno upoštevajte navodila v tehničnem listu. Izdelek hranite zunaj dosega otrok in ločeno od živil.

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Lahko pride do motenj medsebojnega delovanja lepilnih sestavin s sredstvi za obdelavo površin.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne

vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.