

X-Bond MS-K 535 MultiWood lepilo za parket



- > brez migracijskih sestavin
- > trdoelastična lepilna fuga
- > za skoraj praktično vse vrste parketa



Opis izdelka

Visokokakovostno 1-komponentno polimerno lepilo na osnovi STP ("Silane terminated polymers") z najnovejšo tehnologijo. Brez selitvenih komponent in brez škodljivih interakcij z laki za parket Murexin. Primerno za uporabo v notranjih prostorih, za lepljenje večslojnega parketa (v skladu z EN 13489), masivnih lesenih desk (v skladu z EN 13629), mozaičnega in paličnega parketa (po EN 14761), lamelnega parketa (v skladu z EN 13227) in laminata. Primerno za površine s talnim gretjem.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
16 KG / PL. VEDRO	-	33 PL. VEDRO

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Nazobčana lopatica B3, B5, B11/PK, B15, B17. Za podlage s talnim gretjem uporabiti nazobčano lopatico: PK/B11 ali B15 (polna pokritost talne obloge z lepilom).*

*Po smernicah Obrtne-Podjetniške zbornice Slovenije – Sekcija polagalcev talnih oblog.

Vgradnja:

Lepilo s primerno nazobčano gladilko naneseemo na površino. Odprti čas, v katerem moramo položiti parket, je približno 30 - 45 minut. Parket položimo v lepilno posteljico z rahlim drsnim gibom in močno pritismo, da se celotna zadnja stran parketa omoči z lepilom. Pohodnost po približno 24 urah. Pri nižjih temperaturah se čas sušenja podaljša. Položen parket je mogoče brusiti najhitreje po 48 urah. Vsebnost vlage v lesu mora pri vgradnji ustrezati ustreznim normativom in standardom. Upoštevajte navodila proizvajalca parketa oziroma zaključne obloge. Lepilni spoj zmanjšuje strižne sile in preprečuje prenos škodljivih sil na podlago. Ostanke lepila na parketu odstranimo v cca 1-2 urah z rahlim drgnjenjem ali s čistilnimi krpicami R 500.

Tehnični podatki

Poraba	odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti: ca. 0,8 - 1,2 kg/m ² nazobčanost B3, B5, PK/B11, B15: ca. 0,7 – 1,5 kg/m ² nazobčanost B17: ca. 1,8 kg/m ²
Čas polaganja	ca. 30 - 45 min.
Končna trdnost	po ca. 48 h
Temperatura pri vgradnji	idealno od: +16°C bis +25°C
Specifična teža	1,6 g/cm ³

Podlaga**Primerne podlage:**

Običajne mineralne podlage
Cementni estrihi in betonski tlaki
Kalcij-sulfatni estrihi
Liti asfalt
Lesene podlage
Suhi estrihi
Tla prevlečena s talnimi izravnalnimi masami

Priporočamo prednamaz z LF 1 ali PU 5 EXPRESS. Pri podlagah, ki ustrezajo normativom in standardom se lahko vezni prednamaz izpusti.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Izdelek opisujemo kot »fiziološko neškodljiv«, če ne škoduje naravi in torej nima negativnega vpliva na ekologijo.

Polaganje talnih oblog

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Lahko pride do motenj medsebojnega delovanja lepilnih sestavin s sredstvi za obdelavo površin.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +16 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.