

AV 10

Aqua raztopina lesnega kita



- > optimalno za brušenje
- > hitro sušeča
- > ne vsebuje topil
- > nima vonja



Opis izdelka

Vodna raztopina lesnega kita, brez topil in vonja. Odlikuje jo hitro sušenje in optimalno naknadno brušenje. Samo za notranjo uporabo, za izdelavo kita z dodajanjem lesnega prahu, ki nastane med brušenjem. Za zapolnjevanje spojev parketa pri vseh vrstah lesenih talnih oblog, za sanacije fug do širine 1,5 mm itd. Ni primeren za ladijski in kmečki pod.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
5 L / ROČKA	-	96

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 180 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Površinska lopatica izdelana iz nerjavečega jekla. Orodje je očistiti takoj po uporabi s čisto vodo.

Vgradnja:

Pred uporabo je posodo potrebno dobro pretresti. Za mešanje je potrebno uporabiti lesni prah, ki nastane pri brušenju z granulacijo 60 - 100. Potrebno je uporabiti prah lesa oziroma obloge, ki je položena! Po zadnjem brušenju podlage (z granulacijo 100) se zmešana masa nanese na posesano podlago z lopatico iz nerjavečega jekla. Masa naj ne bo presuha, da bodo fuge dobro zapolnjene! Po potrebi se doda še malo AV 10 raztopine. Po popolnem sušenju (ca. 30 - 45 min. - odvisno od klimatskih razmer) se tla lahko fino pobrusijo (predlagamo granulacijo 100 - 150).

Pred nanosom laka ali olja je površino potrebno ponovno posesati.

Tehnični podatki

Barva	bela
Poraba	1 l zadostuje za ca. 20 m ² , odvisno od širine fug
Čas sušenja	ca. 30 - 45 min.
Možnost nadgradnje	po ca. 45 min.
Temperatura podlage, materiala in okolice	min. +15°C

Podlaga

Primerne podlage:

- Fino pobrušena lesena obloga
- Surovi leseni parket
- Gotovo pripravljen parket (neobdelan)

Priporočamo pripravo podlage z brušenjem tal z brusnimi papirji velikosti zrn: 60/100. Prah, ki pri tem nastane je potrebno temeljito odstraniti.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopazjenje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene

vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.