


AV 50

Aqua temeljni lak

Exoten



- > primeren za vse vrste lesa
- > hitro sušič
- > barierni učinek
- > zmanjšani učinek stranskega lepljenja



Opis izdelka

AV 50 je specialni temeljni lak na vodni osnovi z bariernim učinkom za obsežno izolacijo snovi v lesenih podlagah. Prodre globoko v les in tvori idealno podlago za nadaljnjo delo z vsemi Murexin vodnimi laki za parket.

Primeren za notranjo uporabo kot grundirno sredstvo na naknadno lakiranje z laki za parket na vodni osnovi. Še posebej primeren je za les, ki ima veliko vsebnost lesnih sestavin, ki lahko negativno vplivajo na končni izgled lakirane površine. Zagotavlja naravno, nevtralno strukturo lesa. Uporablja se lahko na vseh običajnih parketih, razen na macesnu.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
5 L / ROČKA	-	96

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Valjček iz mikrovlagen. Orodje je potrebno očistiti takoj po uporabi s čisto vodo.

Mešanje:

Pred uporabo je posodo potrebno dobro pretresti. Mešanje ni potrebno!

Vgradnja:

Material je potrebno nanesti v tankem sloju ter pri tem paziti da je sloj nanesen čim bolj enakomerno. Za optimalen rezultat priporočamo uporabo valjčka iz mikrovlačen. Svetujemo da ste še posebej previdni pri neenakomernem nanosu, izogibati pa se je potrebno tudi nastanku lužic! Po zadostnem času sušenja - ca. 1 - 2 uri (čas sušenja je odvisen od klimatskih razmer) je možno podlago obdelati z vsemi MUREXIN laki na vodni osnovi. Za macesnov les svetujemo uporabo LV 45.

Tehnični podatki

Izdatnost	1 l zadošča za ca. 7 - 8 m ² (vgradnja z valjčkom) , odvisno od vrste lesa in načina vgradnje
Čas sušenja	ca. 1 - 2 h (valjčkano)
Možnost predelave	po ca. 1 - 2 h
Poraba	ca. 110 - 120 ml/m ²
Temperatura podlage, materiala in okolice	min. +15°C

Podlaga**Primerne podlage**

Fino pobrušena lesena obloga
Surovi leseni parket
Gotovo pripravljen parket (neobdelan)

Priporočamo pripravo podlage z brušenjem tal z brusnimi papirji velikosti zrn: 100/120. Prah, ki pri tem nastane je potrebno temeljito odstraniti.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopazetje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Za popoln sistem**Opis**

AV 10 - raztopina lesnega kita
LV 15 - topni lesni kit za parket

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.