

Polaganje talnih oblog

AV 30

Aqua Gel



- > hitro sušeči
- > za idealen končni rezultat
- > odstranjuje tudi majhne poškodbe
- > odlične polnilne lastnosti



Opis izdelka

Hitrosušeč vmesni ali temeljni premaz na osnovi gel tehnologije. Premaz omogoča zapolnjevanje majhnih fug, ki pred lakiranjem niso vidne. Primeren tudi za obnovo obstoječih lakiranih parketnih površin. Samo za notranjo uporabo, tudi za površine s talnim gretjem. Uporabimo ga lahko pred nanosom kateregakoli vodnega Murexin laka. Ni primeren za surovi leseni parket.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
5 KG / VEDRO	-	85

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Površinska lopatica izdelana iz nerjavečega jekla.

Mešanje:

Pred uporabo je posodo potrebno dobro pretresti. Mešanje ni potrebno!

Vgradnja:

Kot vmesni sloj za zapolnitev manjših prask ali fug nanesite AV 30 Aqua Gel z lopatico v čim tanjšem sloju, odvisno od podlage od 1 - 2 krat. Izogibati se je potrebo nastanku lužic in prekomerno nanesenemu materialu na površini! Po zadostnem sušenju nanesite zaključni sloj brez vmesnega brušenja.

Tehnični podatki

Poraba	1 kg zadostuje za ca. 30 - 35 m ²
Čas sušenja	ca. 1 - 2 h
Možnost nadgradnje	po ca. 1 - 2 h
Temperatura podlage, materiala in okolice	min. +15°C

Podlaga

Primerne podlage

Grundirana lesena tla
Obstoječe polakirane površine
Brušen parket

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.