

LV 15

topni lesni kit za parket

- > hitro sušeči
- > visoka zmogljivost polnjenja
- > lahko se nadgradi z izdelki na vodni osnovi



Opis izdelka

LV 15 je topni lesni kit za parket, ki vsebuje topila in ga je mogoče enostavno brusiti. Ustvari prijetno rdečkasto barvo lesa in ga odlikuje hitro sušenje, izdatnost in visoka zmogljivost polnjenja. Za nadgradnjo so primerni vsi Murexin laki na vodni osnovi. Primerno samo za notranjo uporabo na parketu in drugih lesenih tleh za zapolnjevanje razpok do širine 2 mm. V LV 15 se primeša prah, ki nastane pri brušenju tal. Zaradi globokega prodiranja v les je idealen za sanacijo. Ni primeren za tla iz desk in lesenih kock - tlakovcev.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 L / ROČKA	-	40

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 1095 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Gladilka iz nerjavečega jekla.

Orodje je po uporabi potrebno očisti s čistilom za čopiče Murexin PR 15.

Vgradnja:

Pred uporabo je posodo potrebno dobro pretresti. Pred končnim brušenjem parketa se zmeša raztopino lesnega polnila s čisto lesno moko brez voska, po možnosti iz istega lesa, da nastane kitu podobna masa. Masa naj ne bo presuha, da bodo tudi fuge globoko zapolnjene. Zmešani kit za les

Polaganje talnih oblog

se nanese z gladilko iz nerjavečega jekla. Po približno 30 do 45 minutah se lahko tla fino pobrusi.

Tehnični podatki

Poraba	1 l zadostuje za ca. 20 m ²
Čas sušenja	ca. 10 - 20 min.
Možnost nadgradnje	po ca. 1 h
Temperatura podlage, materiala in okolice	min. +15°C

Podlaga

Primerne podlage

Lesena tla po izvedenem srednjem brušenju s srednjo zrnavostjo (~80)

Fino pobrušena lesena obloga

Surovi leseni parket

Gotovo pripravljen parket

Ni primerno za:

Lesene kocke - tlakovce

Tla iz desk (stransko lepljena)

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Podlago je predhodno potrebno ustrezno mehansko pripraviti - izvesti vmesno brušenje s srednjo zrnavostjo (~80).

Napotki glede izdelka in obdelave

Izmerjene vrednosti so bile določene pri 20 °C in 65% relativne zračne vlažnosti. Nižje temperature in višja vlaga upočasnijo sušenje, višje temperature in bolj suh zrak pa to pospešijo.

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.

Polaganje talnih oblog

- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.