

HydroStop FB 30

tesnilni trak

- > visoko elastičen
- > z visoko odpornostjo proti trganju
- > odporen proti staranju

Opis izdelka

Murexin HydroStop FB 30 je visoko elastičen tesnilni trak z visoko odpornostjo proti trganju, obojestransko kaširan s flisom. FB 30 se vgrajuje izključno v kombinaciji z reaktivno hidroizolacijo Murexin HydroStop RS 2K ali z bitumenskim debeloslojnim premazom 2K PS. Tesnilni trak FB 30 je namenjen varnemu premoščanju stikov v obliki žleba / zaokroženi stikov in delovnih stikov med elementi v območjih v stiku z zemljino.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
20 M / ROLA	-	56 ROL

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 5 let.

Navodila za uporabo

Vgradnj:

Stike v obliki lastovičjega repa in/ali stike med elementi je treba pred nanosom predpremazov z malto oblikovati konkavno, torej z zaokrožitvijo navznoter proti stenskem elementu. Oblikovanje se izvede s HydroStop SS 28, polnjen s kremenčevim peskom, ali z reperaturno malto.

Reaktivna hidroizolacija HydroStop RS 2K oziroma bitumenski debeloslojni premaz 2K PS se v zahtevani debelini sloja nanese z zobato gladilko, ki omogoča kontrolo debeline sloja.

Tesnilni trak FB 30 se v obliki zanke vtisne v poglobitev konkavno zapolnjenega stika oziroma v stik med elementi, da se zagotovi vgradnja brez napetosti.

Tesnilni trak HydroStop FB 30 se v sveže nanoseni sloj materiala vgradi sredinsko nad dilatacijsko oziroma gibljivo fugo in dobro pritisne. Da območje raztezanja traku FB 30 ostane brez debeloslojnega premaza, se nanj nalepi 5 cm širok trak maskirnega lepilnega traku.

FB 30 se nato prekrije z RS 2K ali 2K PS v debelini sloja, ki ustreza predvideni obremenitvi. Nato se maskirni lepilni trak, ki prekriva območje raztezanja, odstrani, dokler je premaz še svež.

Tehnični podatki

Vrednost sD	ca. 16 m
Barva	rumen
Natezna trdnost	v vzdolžni smeri > 85 N/15 mm; v prečni smeri > 15 N/15 mm
Natezna raztegljivost	v vzdolžni smeri 70 %; v prečni smeri 300 %
Trajno raztezen	odporen proti staranju
Odpornost proti vodnemu tlaku	> 1,5 bar
Odpornost na UV žarke	> 500 h
Temperaturna obstojnost	- 30 °C / 90 °C
Debelina materiala	0,66 mm
Teža	365 g/m ² +/- 50 g/m ²

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

