

TAL M SYNT 2 mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov



- > razred A6 po EN 13813
- > za srednje in težje obremenitve
- > zmrzlinska obstojnost
- > izboljšana odpornost proti olju, maščobam in detergentom
- > zgoščena površina betona

Opis izdelka

Suhi posip na osnovi cementa in trdih mineralov za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov in estrihov. Mineralni posip po površini svežega betonskega industrijskega tlaka ali estriha izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Primerna za vgradnjo na notranjih in zunanjih tlakih v industrijske, kakor tudi komercialne namene.

Oblika pri dobavi:

| Embalaža | Zunanja embalaža | Paleta |
|---------------|------------------|--------|
| 30 KG / VREČA | - | 42 |

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzljavo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Gladilka, krilni gladilec, gladilni krožnik, gladilne lopatice, gladilni čevlji za estrih.

Mešanje:

Mineralni posip je pripravljen za uporabo in s tem zagotavlja natančno razmerje posameznih sestavin, kot tudi enakomernost mešanice. Produktu ni priporočljivo dodajati ničesar.

Vgradnja:

Pred izvedbo betoniranja je potrebno izvesti vsa potrebna pripravljalna dela, ki so odvisna od posameznega primera (podložni beton, hidroizolacija, it.). Na pripravljeno podlago se namesti kovinska armatura, kot to predvideva projekt. Med stene (stebre) in betonsko ploščo je potrebno namestiti penasti ločilni trak, debeline 1 cm, ki popolnoma ločuje betonsko ploščo od sten in tvori tako imenovano prostorsko rego. Na pripravljeno podlago se vgradi beton debeline vsaj 12 cm, z marko betona najmanj C 25/30. Vodo-cementni faktor betona naj bo čim manjši.

Pred vgrajevanjem mineralnega posipa je potrebno beton znivelirati na predpisano višino (po možnosti z laserskim nivelerjem). Po nivelerjanju je potrebno počakati na primeren trenutek za vgradnjo posipa - čas od vgradnje betona in začetka vgrajevanja posipa je odvisen od vremenskih razmer in samega betona (pri normalnih pogojih je to ca. 2 - 3 h).

Posip se posuje ročno, najbolje v dveh zaporednih delovnih korakih. V prvem koraku je potrebno posipati ca. 3 - 4 kg/m² posipa na svežo, a že pohodno površino betona. Takoj, ko se naneseni material navlaži (absorbira vodo iz pod njim ležečega betona in se obarva temno), ga je potrebno zagladiti z rotacijskimi gladilkami - gladilci za beton, dokler se posip popolnoma ne vtišne v podlago. Po porazdelitvi prvega posipa se na površino posipa še preostanek materiala do predvidene porabe na m² in ponovno zagradi. Na težko dostopnih mestih (v kotih, tik ob steni) je posip potrebno zagladiti ročno. Med glajenjem je postopoma potrebno zmanjševati nagib lopatic gladilca. Pri končni obdelavi se nastavi minimalni kot lopatic s podlago.

Potrebno se je izogibati pretiranemu zaglajevanju!

Nega: vgrajeni posip je potrebno negovati enako kot ostale betonske tlake - po vgradnji se ga pokrije s PE folijo ali se ga poškropi s sredstvom za nego svežega betona iz programa MUREXIN! Tako se prepreči prehitro sušenje površine tlaka in nastanek lasastih razpok.

Rezanje navideznih reg: Te se režejo v nekoliko že strjeni beton (po ca. 1 - 2 dneh) do globine 1/3 debeline betonske plošče. Razporedite reg je odvisna o tlorisne površine prostora in jo določi projektant (statik). Praviloma težimo k čim bolj kvadratnemu obliku polj, ki naj ne bodo večja od 25 m². Izogibati se je potrebno poljem v obliki črke L! Takšna polja je potrebno razdeliti v pravokotnike, pa čeprav manjše površine. Navidezne rege je potrebno narezati tudi na mestih, kjer se zaradi konstrukcijskih posebnosti pričakuje večje napetosti v podlagi. Po rezanju se iz reg posesa prah, vstavi penasti profil in zapolni s trajno elastično tesnilno maso.

Tehnični podatki

| | |
|-------------|---|
| Gostota | v strjenem stanju: 2,42 kg/dm ³ v nasutem stanju: 1,75 kg/dm ³ |
| Zrnavost | Dmax: 3,0 mm |
| pH vrednost | 11,4 pri 20°C |
| Poraba | 3 - 5 kg/m ² za sivo barvo posipa, min. 5,0 kg/m ² (rdeča, oker, zelena, antracitno siva, temno siva, modra barva posipa) |

Vrednost obrusa

5,81 cm³ / 50 cm² (Rezultat obrusa je specifičen glede na objekt in se spreminja v odvisnosti od kakovosti lokalno uporabljenih veziv in/ali agregatov)

Razred odpornosti na obrus

A6

Tlačna trdnost po 28 dneh

> 50 MPa (C50)

Upogibna trdnost po 28 dneh

> 7 MPa (F7)

Podlaga

Primerne podlage:

Nosilna betonska plošča debeline vsaj 12 cm z marko betona najmanj C 25/30.

Beton mora biti skladen z zahtevami za armiranobetonske nosilne konstrukcije in skladno z uveljavljeno inženirsko prakso. Ni primeren za uporabo na površinah aeriranega betona.

Vodocementni faktor betona naj bo čim manjši.

Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi, ter smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne gradbene prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Zmešanega materiala, ki se že začenja strjevati, ni dovoljeno dodatno razredčiti ali mu dodajati sveži material!

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Pri estrihah za talno gretje je treba izvesti standardni postopek segrevanja pred polaganjem.
- Med obdelavo in strjevanjem ni dovoljeno vklopiti talnega gretja.

Lastnosti betona v pogojih na gradbišču ne morejo biti vedno neposredno primerljive z dobljenimi lastnostmi betona v laboratorijskih pogojih, na primer zaradi variacij pri mešanju, vgradnji ali sušenju. Zaradi različnih materialov, podlag in različnih delovnih pogojev ne prevzemamo nobenega jamstva glede končnega rezultata ali opristema iz kakršnega koli razloga in/ali pravne narave.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema:

Splošni zaščitni in higienki ukrepi:

- Hranite ločeno od hrane, pijač in krme za živali.
- Onesnažena, namočena oblačila takoj odstranite.
- Umijte si roke pred odmori in na koncu dela.
- Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

Zaščita dihal:

- Priporočljiva zaščita dihal.
- filter P2.

Zaščita za roke:

- zaščitne rokavice.
- Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na izdelek / snov / pripravek.

Material za rokavice

- Uporabljajte rokavice iz stabilnega materiala (npr. Nitrila).

- Izbira primerne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca.

Čas penetracije materiala rokavic

- Točen čas preboja mora ugotoviti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

Zaščita oči: Tesno zaprta očala.

Zaščita telesa: zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe.

Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni;

Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.