

DRESSING SAND,

kremenov pesek za izravnavo in nego travnatih površin

- > Naravnega izvora
- > 100% opran, brez organskih nečistoč
- > Presejan
- > Brez klic in bakterij, biološko neoporečen
- > Pravilne zrnovosti, izrednih mehanskih lastnosti



Opis izdelka

Kremenov pesek za sanacijo in vzdrževanje travnatih površin kot so golf igrišča, nogometna igrišča ter ostalih zelenic, zrnovosti 0,5-1,5 mm. Zaradi odlične sipkosti in pravilne zrnate sestave zagotavlja lahko in kakovostno peskanje travnatih površin, saj ohranja v zelenici hranljive snovi. Naravno vlažen.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / VREČA		40

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzljavo: Rok trajanja je neomejen.

Tehnični podatki

Prostorninska masa	nasuto stanje: 1070 kg/m ³ ; zbito stanje: 1330 kg/m ³
Prostorninska masa zrn	2636 kg/m ³
Barva	bele do rahlo rumenkaste barve
Zrnovost	0,5 - 1,5 mm, za aktualno sejalno analizo se obrnite na oddelek za tehnično svetovanje
Poraba	odvisna od namena uporabe in željenih karakteristik.
Vлага	do 4 %
Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,2 %

TEHNIČNI LIST

Kremenovi peski



www.murexin.com

Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1700°C

Poročila o preiskavi

Preiskano v skladu z zahtevami (standarda, razvrstitev...)

EN 13139

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pred obdelavo materiale ustrezno temperirajte!
- Da bi ohranili lastnosti izdelka, ne smete dodajati tujih materialov!
- Barvna konsistenco je zajamčena samo v eni seriji.
- Če uporabljate različne izdelke (na istem objektu), ni mogoče zagotoviti absolutnega ujemanja barv niti z istim imenom barve.
- Sprememba barve pri dodajanju kremenčevega peska, tiksotropnih snovi, nastavitev sredstev in podobno.

Nasveti:

- V osnovi priporočamo, da preizkusno območje ustvarite vnaprej ali pa ga predhodno preizkusite z majhnim testom.
- Upoštevajte podatke o izdelku za vse izdelke MUREXIN, ki se uporablajo v sistemu.
- Za popravila hrani originalni izdelek ustrezne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dostave nekoliko razlikujejo, ne da bi to vplivalo na ustreznost izdelka.

Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete na varnostnem listu.

- Produkt ne vsebuje respiratornih delcev.
- Varen za uporabo.
- Hraniti ločeno od hrane, pijač.
- V primeru večjega prašenja zagotoviti ustrezno prezračevanje in obvezno nošenje zaščitnih mask.
- Priporočljiva zaščita rok (rokvace iz nitrila oziroma butila).
- Umiti roke po uporabi oziroma pred odmori.
- PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru nadaljnji težav se posvetovati z zdravnikom.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezajoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezno, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznavajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.

Kemična analiza

SI-23150, DRESSING SAND, kremenov pesek za izravnavo in nego travnatih površin, veljavno od: 21.07.2020, Stran 2

TEHNIČNI LIST

Kremenovi peski



www.murexin.com

SiO ₂	> 98 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %