

PESEK ZA OTROŠKO IGRO (BABY SAND) beli pesek za otroške peskovnike

- > naravnega izvora
- > 100% opran, brez organskih nečistoč
- > presejan in pravilne zrnivosti
- > Brez klic in bakterij
- > biološko neoporečen



Opis izdelka

Fini kremenov pesek zrnivosti 0,063-1,0 mm dekorativno bele barve. Pesek ima poročilo o preiskavi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor – Inštituta za varstvo okolja, da ne vsebuje težkih kovin in poročilo o preiskavi Zavoda za gradbeništvo glede vsebnosti kristalnih delcev mikrovelikosti. Prav tako je skladen z zahtevami in priporočili Strokovne skupine za pripravo smernic za oceno primernosti uporabe mivke v otroških peskovnikih, katera je bila ustanovljena na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Za uporabo v peskovnikih, na otroških igriščih ipd. Naravno vlažen.

Oblika pri dobavi:

Embalaza	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / PL. VREČA	-	40

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo neomejen rok trajanja.

Tehnični podatki

Gostota
Gostota zrn
Zrnavost

Barva
Poraba

Vlaga

nasuto stanje: 1100 kg/m³; zbito stanje: 1530 kg/m³
2636 kg/m³
0,063 - 1,0 mm, za aktualno sejhalno analizo se obrnite na
oddelek za tehnično svetovanje
bele barve
odvisno od širine, dolžine in globine igrišča oziroma
peskovnika
do 4 %

Kremenovi peski

Trdota po Mohsu	7
Žaroizguba	< 0,2 %
Temperatura sintranja	nad 1500°C
Zmehčišče	nad 1700°C

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pred obdelavo materiale ustrezno temperirajte!
- Da bi ohranili lastnosti izdelka, ne smete dodajati tujih materialov!
- Barvna konsistenca je zajamčena samo v eni seriji.
- Če uporabljate različne izdelke (na istem objektu), ni mogoče zagotoviti absolutnega ujemanja barv niti z istim imenom barve.
- Sprememba barve pri dodajanju kremenčevega peska, tiksotropnih snovi, nastavitvenih sredstev in podobno.
- »V primeru, če bo pakiran material izpostavljen dolgotrajnemu vplivu vlage (npr. skladiščenje na prostem) lahko na notranji strani pride do pojava nastanka alg, kar pa ne vpliva na kakovost materiala ali njegove tehnične karakteristike.«

Nasveti:

- V osnovi priporočamo, da preizkusno območje ustvarite vnaprej ali pa ga predhodno preizkusite z majhnim testom.
- Upoštevajte podatke o izdelku za vse izdelke MUREXIN, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila hranite originalni izdelek ustrezne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dostave nekoliko razlikujejo, ne da bi to vplivalo na ustreznost izdelka.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

Kemična analiza

SiO ₂	> 98 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %