

## Durapid FS 50, strojni kit

- > idealno za vgradnjo po airless postopku
- > pripravljeno za uporabo
- > zelo dobra sposobnost zapolnjevanja



### Opis izdelka

Bela disperzija na osnovi umetnih smol, pripravljena za uporabo, z visoko polnilno močjo za notranjo strojno vgradnjo. Brez težav se lahko uporablja na velikih površinah. Nizke emisije, brez topil in difuzijsko odprta. V notranjih prostorih za površinske izravnave in za polnjenje finih razpok in spojev na stenah in stropovih. Uporablja se za vse običajne mineralne podlage, kot so: - neobdelani zidovi, beton, porobeton, izolativne in izolacijske plošče, na apnenih, mavčnih in cementnih ometih, mavčno kartonskih ploščah in lahkih gradbenih ploščah.

#### Oblika pri dobavi:

Posoda	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / FOLIJA		40 KOS

#### Skladiščenje:

Skladiščiti v prostorih brez možnosti zmrzali, na hladnem in suhem na leseni rešetki v originalni neodprti embalaži. Rok trajanja: 365 dni od datuma proizvodnje.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

Površinska gladilka, airless pištola za brizganje z velikostjo šobe od 0,031 " do 0,043" (odvisno od uporabljene naprave).

Takoj po uporabi, orodje očistiti z vodo.

#### Vgradnja:

Durapid FS 50 strojni kit se nanaša z airless pištolo za brizganje in se zagladi s površinsko gladilko. Glede na podlago in želeno debelino nanosa je potrebno opraviti 1-2 nanosa. Maksimalna debelina enega nanosa sme znašati 2 mm. Po sušenju se obdelana površina enostavno obrusi ali ponovno poravna.

## Tehnični podatki

Barva	bela
Plamenišče	ga ni (ne širi in ne spodbuja ognja)
Poraba	ca. 1 L/m <sup>2</sup> za površinsko izravnavo za debelino sloja 1 mm. 0,3 - 0,6 L/m <sup>2</sup> za strukturno izravnavo
Debelina plasti	max. 1 - 2 mm / nanos
Čas sušenja	ca. 24 h

## Podlaga

### Primerne podlage:

Apneno cementni in cementni ometi P Ic; P II; P III  
Apneno cementni in cementni ometi P II in P III  
Mavčni in gotovi ometi P IV in PV  
Mavčne gradbene in mavčno kartonske plošče  
Beton, porobeton  
Vidna opeka  
Nosilni stari premazi

Podlaga mora biti suha, brez zmrzali, trdna, stabilna, dimenzijsko stabilna in brez prahu, umazanije, olj, masti, ločilnih sredstev in prostih delcev ter v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi tehničnimi smernicami, standardi in "splošno sprejetimi pravili stroke".

## Za popoln sistem

### Sistemske izdelke:

Murexin LF 14 Globinski premaz

### Opis:

Murexin LF 14 Globinski premaz za grundiranje krušičih in vpojnih podlag.

## Napotki glede izdelka in obdelave

### Navodila glede izdelka:

- Pri obdelavi izven idealnega področja temperature in/ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred uporabo, izdelek ustrezno temperirati!
- Za ohranitev lastnosti izdelka se ne sme dodajati tujih materialov!
- Dodajanje vode ali navodila glede redčenja je potrebno strogo upoštevati!
- Barvne oziroma obarvane izdelke je potrebno pred uporabo preveriti iz vidika natančnosti barve!
- Enakomernost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije.
- Na tvorbo končne barve bistveno vplivajo okoliški pogoji.
- Praškaste izravnalne mase uporabiti takoj po odprtju originalne embalaže.
- V že strjene mavčne izravnalne mase ne dodajajte vode; Pred vsakim novim mešanjem očistiti posodo za mešanje.
- Pore in lunke v betonu je potrebno izravnati v enem nanosu, zlasti zato, da bi se preprečil nastanek mehurjev v izravnavi.

### Navodila glede okoliških pogojev:

**50215, DURAPID FS 50 Strojni kit, veljavno od: 16.05.2019, Stran 2**

## Barve in premazi

- Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5°C!
- Idealno temperaturno področje za material, tla in zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealno področje vlažnosti znaša od 40% do 60% relativne zračne vlažnosti.
- Povečana zračna vlažnost in/ali nižje temperature zavlečejo, nizka zračna vlažnost in/ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.
- V času oziroma fazah sušenja, reakcije in strjevanja je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje; Izogibati se je potrebno prepihu!
- Zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščititi sosednje gradbene dele in elemente!
- Povečana vlažnost zaradi svežih ometov in estrihov lahko povzroči nabrekanje in luščenje mavčne izravnalne mase.

### Namigi:

- Na splošno se priporoča, da se predhodno izvede testno polje ali izvede manjši testni preizkus proizvoda.
- Upoštevati podatke v tehničnih listih MUREXIN izdelkov, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila je treba hraniti neponarejeni originalni izdelek vsakokratne proizvodne serije.

Naši podatki se nanašajo na povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave, brez vpliva na primernost proizvoda, nekoliko spremenijo.

## Varnostni napotki

Produktno specifične informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

### Omejitev in spremljanje izpostavljenosti

#### Osebna zaščitna sredstva:

#### Splošni zaščitni in higienski ukrepi:

- Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
- Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
- Umazana, prepojena oblačila takoj slecite.
- Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

#### Zaščita dihal: ni potrebno

#### Zaščita za roke: Zaščitne rokavice.

#### Material za rokavice

- Uporabljajte rokavice iz stabilnega materiala (npr. Nitril).
- Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.

#### Čas prepuščanja materiala rokavic

- Natančen čas prepuščanja je potrebno pridobiti od proizvajalca rokavic in ga je potrebno upoštevati.

#### Zaščita oči: Pri pretakanju priporočamo zaščitna očala.

#### Zaščita telesa: Zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.com](http://www.murexin.com).