

# HM 250,

## vroča zalivna masa

- > Trdno plastične konsistence
- > Se ne drobi
- > Hitro obremenljiva



### Opis izdelka

Trdo plastična, vzdržljiva, bitumenska zalivna masa za zalivanje vodoravnih spojev v skladu z DIN 1996 in RVS 13 542, ki jo je možno hitro obremeniti in se ne drobi. Uporabna v notranjih in zunanjih prostorih za tesnjenje vodoravnih ali rahlo nagnjenih spojev, primerna tudi za tesnjenje spojev izpostavljenih vodi.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
6 KG KOVINSKO VEDRO		75

#### Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 180 dni.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

Primerna posoda, grelnik vode ogrevan z oljem, standardni talilni kotliček.

#### Mešanje:

Maso je potrebno segreti v standardnem talilnem kotličku na temperaturo ca. 150°C do 180°C. Lokalnemu pregrevanju mase se je potrebno izogniti z rednim mešanjem.

#### Vgradnja:

Ogreto maso je potrebno vliti z ustrežno posodo v predhodno pripravljeni spoj. Takoj ko se vroča masa za zalivanje dotakne hladne površine podlage, se začne postopek strjevanja. Ko je vroča zalivna masa mlačna na dotik, je že odporna na padavine.

## Tehnični podatki

Gostota	ca. 1,22 g/cm <sup>3</sup>
Poraba	ca. 1,3 kg za zapolnitev 1 litra fugirnega prostora; 5 kg zadostuje za zapolnitev ca. 40 m <sup>1</sup> , pri fugi dimenzije 10 x 10 mm
Temperatura obdelave	+150°C do +180°C
Odpornost na zmrzal	1,5 (Nüssel, DIN 1996, Bl. 17)
Točka zmečanja po Wilhelminu	94 % (DIN 1996, Bl. 15)

## Podlaga

### Primerne podlage:

Za vse običajne mineralne podlage, kot npr.: beton.

Predlagamo čiščenje spojev, predhodno izvedbo veznega sloja z MUREXIN 111 N – izolirni premaz.

Podlaga mora biti nosilna, brez nesprijetih delcev, prahu, zarez, ostrih robov ali ostankov zemljine. Napake v podlagi do 5 mm globine, kot so vdolbine, zidani spoji, žepki malte ali ostanki gramoza je predhodno potrebno poravnati z ustrezno reperaturno malto. Podlaga je lahko mat vlažna, voda pa ne sme stati na površini.

## Napotki glede izdelka in obdelave

### Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

### Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

### Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

## Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete na varnostnem listu.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.com](http://www.murexin.com).